



VOCE DI CAPITOLATO

Ciclo impermeabilizzante per terrazze e logge eseguito secondo le seguenti modalità:

impermeabilizzazione di terrazze praticabili con resine armate ed interposizione del tessuto di vetro avente una grammatura pari a 300 gr. per mq., con un consumo non inferiore a 1,6 kg per mq., previo controllo accurato del supporto esistente, che consiste:

in caso di guaina bituminosa;

- nella pulizia generica, ripristino delle giunture, dei pluviali e delle alzate a mezzo saldatura a caldo;

in caso di pavimentazione;

- nella pulizia atta ad eliminare i detriti e le parti friabili, anche con l'ausilio di monospazzola, eventuale ripristino delle fughe.

Posa in opera di una mano di primer acrilico come antipolvere e promotore di adesione;

Stesura del tessuto di vetro ed impregnazione dello stesso con "Tecnogum 1" (consumo 600 gr/mq circa), curando in modo particolare spigoli ed angoli;

Dopo accurato controllo dell'impregnazione avvenuta e della relativa essiccazione, si procede con la finitura costituita da due mani di resina "Tecnogum 1bis" (400 gr/mq. circa per ogni mano) di colore grigio.